

# CLEARFIX®

## Popis:

**CLEARFIX® je průhledné pružné dvousložkové konstrukční lepidlo s vysokou pevností. Je vhodný na lepení různorodých materiálů, vyrovnává jejich rozdílnou teplotní roztažnost. Odolává teplotám od -40°C do 100°C, krátkodobě až 120°C.**

## Použití:

**CLEARFIX®** nachází díky svým vlastnostem široké uplatnění v podmínkách opravárenské a výrobní praxe. Vzhledem ke své vysoké viskozitě **CLEARFIX®** nestéká a je ideální na lepení kompozitů, epoxidů, laminátů, nerez oceli, barevných kovů, hliníku, skelných vláken, polyesterů, bakelitu, polykarbonátových skel, nylonu, keramiky a různých kombinací těchto materiálů. Je ideální pro lepení malých až středně velkých plastových dílů, včetně lepení kombinací skla, kovu a průhledných plastů. Lepené spoje jsou velice trvanlivé, odolávají rázům a vibracím.

## Výhody:

- absolutně průhledné
- vysoká pevnost
- rychlé vytvrzení
- odolává rázům

## Návod k použití:

Lepené plochy musí být čisté, suché a zbavené prachu. K odmaštění povrchu je vhodné použít výrobek TECHNOSOL®. **CLEARFIX®** vložte do aplikační pistole. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, nasadte mísicí špičku. Naneste potřebné množství CLEARFIXU na lepenou plochu. Smíchané lepidlo můžete aplikovat na jeden povrch. Lepené části fixujte po dobu minimálně 25 minut. Mísicí špičku ponechejte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, potom použijte novou špičku.

## Technická data:

Barva:	transparentní, nažloutlá
Rychlost vytvrzování směsi:	< 5 minut
Maximální spára	< 0,5 mm
Bod vzplanutí:	15°C
Manipulační pevnost při 20°C:	20 minut
Plné vytvrzení:	12 hodin
Pevnost v tahu:	13 N/mm <sup>2</sup>
Teplotní odolnost spoje:	-40°C - +100°C
Max. teplotní odolnost spoje:	+120°C krátkodobě

## Balení:

Patrona, 2x25 ml

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.