

MS TMEL[®]

Popis:

MS TMEL[®] je dokonale čirý jednosložkový elastický těsnicí a lepicí tmel na bázi MS polymerů. Je určený pro vnitřní a vnější použití. Přilne na mokré povrchy, nesmršťuje se, slepí sám sebe, odolný vůči UV záření a vibracím, je bez zápachu, lze jej míchat s barvami a je přelakovatelný. Výborně těsní a lepí většinu materiálů včetně plastů.

Použití:

MS TMEL[®] díky svým vynikajícím těsnicím vlastnostem, vysoké přilnavosti a lepicím schopnostem může být použit na lepení a utěsňování částí karoserie, spojery, nárazníky, nárazníkové lišty, dřevo, kámen, beton, smalt, porcelán, polyester, ušlechtilá ocel, kovy, PVC, izolační materiály, zrcadlo, sklo. Ideální použití v interiérech (kuchyně, koupelny apod.)

Výhody:

- vynikající těsnicí vlastnosti na skle, glazovaných površích, smaltu, porcelánu, epoxidu, polyesteru, tvrdém PVC, ušlechtilé oceli a dřevu
- vynikající lepicí vlastnosti při lepení panelů, dřevěných lišt, okenních parapetů, pásků, zrcadel a instalačního materiálu
- vysoká přilnavost
- neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, silikon a je bez zápachu
- dlouhá životnost

Návod k použití:

Přilnavé plochy musí být čisté, suché a pevné. K očištění a odmaštění se může použít Technosol. Pro porézní podklady (jako beton) doporučujeme základní nátěr (penetraci). Rozměry spár min. 5 mm – max. 25 mm. Vynikající výsledky při natírání dosáhneme cca po třech dnech po aplikaci s vodou ředitelnými laky. Laky z alkydových pryskyřic se mohou při tvrdnutí smrštit, není vhodné je použít. Každý uživatel je povinen se vlastními zkouškami přesvědčit, zda je materiál vhodný pro příslušné použití.

Technická data:

Báze	flexibilní
Teplota zpracování:	+5 až +40°C
Doba vytvoření nelepivé slupky:	15 až 20 min
Celkové vytvrzení:	1 až 1,5 mm/24 hod.
Tepelná stálost:	-40 až +100 °C
Smrštitelnost :	nesmršťuje se
Praktická roztažnost:	+/- 25 %
Tažnost k prasknutí:	250 %
Hustota:	1,4 g/ml
Pevnost v tahu (DIN 53504)	2,20 MPa
Tvrdość – Shore A (DIN 53505)	38 / 40°
Záruční doba:	6 měsíců
Chemická odolnost:	Dobrá: voda, slaná voda, alifatická rozpouštědla, oleje, tuky, zředěné organické kyseliny Přiměřená: estery, ketony, aromáty Špatná: koncentrované kyseliny, chlorovaná rozpouštědla, chlor z bazénů

Balení: kartuše 290 ml

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právům třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu produktů podle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.