

NOVAFIX^â

Popis: NOVAFIX^â je univerzální dvousložková polyuretanová hmota vhodná pro opravy, lepení i těsnění různých materiálů včetně většiny plastů.

Použití:

NOVAFIX^â má široké uplatnění v opravárenské a výrobní praxi, lze s ním lepit, tmelit a těsnit všechny kovy, jejich kombinace i kombinace s jinými materiály jako je sklo, keramika, dřevo apod. NOVAFIX^â se výborně uplatňuje při opravách výrobků z plastů. NOVAFIX^â se nesmršťuje, drží na většině plastů včetně TPO, 90% pevnosti je dosaženo do 5 min. (rychlá verze do 2 min.), lze jej opracovat (brousit, vrtat apod.) a přelakovat po cca 30 min. Odolává benzínu, naftě, mazacím olejům a běžným chemikáliím.

Výhody:

- jednoduchá aplikace
- rychlé vytvrzení
- univerzální použití
-

Návod k použití:

Lepené díly musí být zdrsňené, čisté a suché. U prasklin plastových dílů vyřízněte drážku tvaru V. Povrch odmastěte NOVALONEM^â nebo TECHNOSOLEM^â (podle charakteru znečištění a typu plastu) a dokonale vysušte. Naneste NOVAFIX^â aktivátor a nechejte jej minimálně 30min. zaschnout (můžete urychlit teplým vzduchem). Odjistěte bajonetový uzávěr patrony NOVAFIXU^â a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, nasadte mísící špičku. Naneste dostatečné množství NOVAFIXU^â - případně u větších oprav i s využitím zpevňovací tkaniny. Doba zpracovatelnosti smíchané hmoty je max. 3 min (rychlá verze 30 s). Po vytvrzení (minimálně 30 min.) můžete NOVAFIX^â přebrousit (120,180, 220) a přelakovat. Mísící špičku ponechejte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, použijte novou mísící špičku.

Výběr typu NOVAFIXU:

Rozhoduje pouze doba reakce, zda použijí standardní nebo rychlou variantu Novafixu.

Technická data:

Barva složek:	Žlutá, černá
Manipulační pevnost NFX N – normal	do 5 min.
Manipulační pevnost NFX R – rychlý	Do 2 min
Konečná pevnost (20°C):	48 hod. (rychlý 24 hod.)
Bod vzplanutí složek A, B:	>150°C
Odolnost vytvrzeného spoje teplotě:	-40°C do 150°C
Teplota aplikace:	nad 5°C
Pevnost spoje v tahu:	80 – 120 N/mm ²
Pevnost spoje ve smyku:	16 N/mm ²
Přilnavost k PP s aktivátorem:	600-700 N/cm ²
Přilnavost k PP bez aktivátoru	200-250 N/cm ²
Skladovatelnost:	12 měsíců

Balení:

obě složky v patroně 50 ml , NOVAFIX^â aktivátor - dóza 250 ml, tkanina – role 10m, špičky – sáček s 10 ks

Naše ústní a písemná technická doporučení předáváme s nejlepším vědomím a platí jen jako nezávazné pokyny. Ve vztahu k případným právním třetích osob Vás neosvobozují od vlastních zkoušek výrobků podle účelu použití. Aplikace produktů uskutečněné mimo naše kontrolní možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti. Samozřejmě zaručujeme kvalitu